



# FORME

## Грунтовочный лак для паркета

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Форме - грунтовочный лак для обработки паркетных и деревянных полов перед их финишным лакированием водорастворимыми паркетными лаками производства Киилто. Лак наносится любыми инструментами для лакирования.

### СВОЙСТВА

- \* подчеркивает натуральный цвет дерева
- \* обладает низкой вязкостью
- \* легко проводить промежуточное шлифование
- \* низкопенный
- \* сразу готов к применению
- \* содержит эффективную ультрафиолетовую защиту
- \* безопасный при работе

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Удельный вес	ок. 1
Огнеопасность	неогнеопасный
Морозостойкость	замерзает
Температура лакирования	+18...+24°C

### РАСХОД

ок. 25 м<sup>2</sup>/л: однократное нанесение стальным шпателем  
ок. 10-12 м<sup>2</sup>/л: 3 слоя стальным шпателем  
ок. 10 м<sup>2</sup>/л: однократное нанесение войлочным шпателем, валиком или кистью

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Деревянная поверхность должна быть тщательно отшлифованной. При финишном шлифовании использовать бумагу №100 или еще более мелкую. В процессе работы щели и неровности в паркете должны быть предварительно заделаны шпатлевкой для паркета Киилто Гэп или смесью лака Форме и пыли от шлифования. После финишного шлифования лак наносится нержавеющей стальным шпателем, войлочным шпателем, валиком или же кистью. **Нанесение стальным шпателем:** 3-4 слоя. После высыхания лака поверхность при необходимости шлифуется сеткой или наждачной бумагой № 120. **Нанесение войлочным шпателем, валиком или кистью:** в один слой. Промежуточное шлифование сеткой или наждачной бумагой № 120. После промежуточного шлифования при необходимости наносится еще 1 слой лака стальным шпателем.

После полного высыхания грунтовочного лака поверхность готова под финишное лакирование лаками Киилто.

### ВЫСЫХАНИЕ/ ОТВЕРЖДЕНИЕ ЛАКА

Нанесение стальным шпателем: 30-60 мин. (+20°C/50% отн. влажности)  
Нанесение войлочным шпателем, валиком или кистью: 2 часа (+20°C/50% отн. влажности)



## **ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ**

Рабочие инструменты очистить прохладной водой сразу после работы. Промывную воду рабочих инструментов можно сливать в канализацию.

## **РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ ЛАКИРОВАНИЯ**

Температура помещения, лака и дерева	+18...+24°C
Влажность древесины	7 ±2 весовых-%
Относительная влажность воздуха	40-60 %

Условия, при которых проводятся работы, значительно влияют на окончательный результат лакирования и время высыхания лака.

## **УПАКОВКА**

5 л пластиковая канистра

## **ХРАНЕНИЕ**

В плотно закрытой оригинальной упаковке, при температуре не ниже +1°C, не более 1 года.

## **ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ**

Не допускать попадания свежего лака на кожу. По просьбе на продукт можно получить отдельный паспорт по технике безопасности.

## **ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

После нанесения водорастворимого грунтовочного лака на поверхности паркета возможно появление незначительного эффекта «шершавости». Для достижения в конечном результате идеально гладкой поверхности, после первого нанесения грунтовочного лака стальным шпателем рекомендуется легкое промежуточное шлифование (см. инструкцию по применению).

Финишное лакирование рекомендуется осуществлять только после того, как грунтовочный слой полностью высох.

Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.

По дополнительным вопросам просим обращаться в наш отдел технической информации. Тел. бесплатной горячей линии по России + 7 800 333 3033.

03/14