



KERASTOP

ВЛАГОИЗОЛЯЦИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1-компонентная дисперсия, для влагоизоляции стен и потолков в ваннных и душевых комнатах при внутренних работах. Создаёт паропроницаемую пленку, перед последующим наклеиванием кафельной плитки.

СВОЙСТВА

- сертификат M1 по эмиссии поверхностных материалов
- высокое содержание сухого вещества
- легко наносится
- безопасная в работе
- неогнеопасная

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | |
|--------------------|---|
| Связующее вещество | Бутадиен-стирол |
| Разбавитель | Вода |
| Удельный вес | ок. 1,0 кг/л |
| Расход | Общий расход 4-5 м ² /л (2 слоя) |

УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТЫ

Температура помещения, основания и самой мастики не ниже +10 °С
 Относительная влажность бетонного основания не более 60 %
 Существующие условия, такие как температура помещения, качество и влажность обрабатываемой поверхности значительно влияют на процесс высыхания материала. Поэтому цифровые данные наших рекомендаций можно считать только исходными.

ИНСТРУМЕНТ

Валик, кисть

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть прочным, ровным, чистым, сухим и подходит для влажного (мокрого) помещения: бетон, газо- и пенобетон, поверхности, выровненные растворами на цементной основе, влагостойкие фанера и ГКЛ, сложные поверхности (старая кафельная плитка, старые ПВХ-покрытия).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Тщательно перемешать дисперсию перед нанесением. Нанесите первый слой **Керастоп**, разбавив его предварительно водой в соотношении 1:1. Второй слой наносится через 1-2 часа неразбавленной влагоизоляцией. Облицовку плитками можно начинать, не ранее, чем через 8 часов. Для приклеивания плитки используются клеи для сложных поверхностей, например **Киилто Про Фикс**, **Киилто Ультра Фикс** и т.д. Для одних стен можно использовать готовый к применению клей для кафеля **Киилто Мастер Фикс**. Рабочие инструменты очистить прохладной водой сразу после работы.

Промывную воду рабочих инструментов можно выливать в канализацию.

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Избегать ненужного контакта продукта с кожей. Хорошая вентиляция должна быть предусмотрена на рабочем месте. Закрыть упаковку сразу после работы. Беречь от детей. Сушить свежие остатки продукта, затем можно отвезти на свалку.

Подробная инструкция по безопасности указана в паспорте по технике безопасности.

УПАКОВКА

1л, 3л и 10 л

ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом помещении, при температуре не ниже +1°C, в плотно закрытой оригинальной упаковке, предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей. После длительного хранения тщательно перемешать мастику перед применением. Срок годности смотреть на упаковке.

Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.

По всем возникающим вопросам просим обращаться по телефону горячей линии:
т. 8-800-333-30-33

5/2011