

КИИЛТО АКРИЛ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Однокомпонентная акриловая мастика для заделки и уплотнения швов. Применяется, напр., для заполнения швов дверных и оконных рам, прочих промежуточных конструкционных швов и различных углов, швов внутренних панелей дверей, а также для заделки трещин. Мاستику можно покрывать краской. Продукт выполняет требования стандарта EN 15651-3:2012.

ОБРАБАТЫВАЕМАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Поверхность должна быть без пыли и жира. Пластмассовую профильную ленту с закрытыми порами можно использовать в качестве заполнителя дна швов.

СВОЙСТВА

- * выдерживает старение
- * можно покрывать краской
- * высокое содержание сухого вещества
- * не применяется в мокрых или постоянно подвергаемых влаге условиях

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Главное связующее вещество	акриловая дисперсия
Удельный вес	ок. 1,7 кг/л
Усадка	макс. 20 %
Теплостойкость	-20...+70°C
Движение шва	макс. 10 % от ширины шва

РАСХОД

шов в размере 5 x 5 мм, ок. 12 м/туба

НАНЕСЕНИЕ МАСТИКИ

Наконечник тубы можно отрезать с желаемым размером 1 - 10 мм.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Сделать отверстие в конической части тубы. Закрутить наконечник тубы на место и обрезать носик подходящего размера. Поверхность нанесения должна быть без пыли и жира. Нагнетать мастику в шов и немедленно выравнивать его смоченным чистой водой шпателем или пальцем.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ/ ОТВЕРЖДЕНИЯ

20-30 мин./+20°C, покрытие краской через 1 сутки.
Время отверждения 1-2 недели в зависимости от размера шва.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Температура помещения, мастики и шва +18...+20°C, однако, в пределах +5...+40°C. Существующие условия, как напр. температура воздуха, мастики и шва, качество и влажность поверхности, а также количество мастики сильно влияют на время образования пленочной корки и высыхание, поэтому цифровые данные наших рекомендаций можно считать только исходными.

УПАКОВКА

Туба 310 мл

**ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ
И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ**

Не допускать попадания продукта на кожу. Промывную воду рабочих инструментов можно выливать в канализацию. Высушить свежие остатки продукта, сухую мастику можно отвезти на свалку. По просьбе на продукт можно получить отдельный паспорт по технике безопасности.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом, прохладном месте, при температуре не ниже + 1°C, в плотно закрытой оригинальной упаковке. Срок годности указан на упаковке.

Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.

По дополнительным вопросам просим обращаться в наш отдел технической информации.
Тел. бесплатной горячей линии по России + 7 800 333 3033.