



KIILTO NATURE MATT

ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ПАРКЕТА И ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Однокомпонентное, водорастворимое, матовое покрытие для паркета и деревянных полов. Подчеркивает натуральный цвет и красоту дерева. Наносится валиком.

СВОЙСТВА

- делает поверхность дерева матовой и с натуральным внешним видом
- высокое содержание сухого вещества
- хорошая устойчивость к износу и химическим веществам
- содержит эффективную защиту против УФ лучей
- легко наносится (метод нанесения –валик)
- безопасное при использовании

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Степень глянца (по Гарднеру 60°)	5
Удельный вес	ок. 1 кг/л
Горючесть	не горючее
Морозостойкость	замерзает
Самая низкая температура при нанесении покрытия	+18 °С

РАСХОД

ок. 6-8 м²/л однократное нанесение валиком
ок. 25 м²/л однократное нанесение стальным шпателем (для обеспечения хорошей сцепляемости при ремонтном лакировании)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Деревянная поверхность должна быть сухой, хорошо отшлифованной и тщательно очищенной от пыли и прочих загрязнений.

Необработанные и начисто отшлифованные поверхности:

Зашпаклевать имеющиеся в полу трещины смесью грунтовочного лака и пыли от шлифования или же с использованием специальной шпатлевки для паркета Kiilto Gap. Отгрунтовать деревянную поверхность, используя грунтовочные лаки на водной основе производства Kiilto Oy, а также руководствуясь инструкциями по их применению. Обработать поверхность покрытием Kiilto Nature Matt 1-2 раза по длине дерева.

Обработка только с использованием покрытия Kiilto Nature Matt:

Нанести покрытие валиком на отшлифованную деревянную поверхность в один слой. Провести тщательное промежуточное шлифование, используя шлифовальную бумагу № 100-150, после чего обработать поверхность покрытием еще раз. Обратит внимание на равномерную впитываемость покрытия при первичном и вторичном нанесениях.

Паркет, лакированный на заводе или ранее лакированные при монтаже полы: Тщательно очистить пол. Провести легкое промежуточное шлифование наждачной бумагой или сеткой № 100-150. Удалить пыль от шлифования пылесосом и влажной безворсовой тряпкой. Нанести покрытие Kiilto Nature Matt один раз нержавеющей стальным шпателем и затем обработать еще 1-2 раза валиком.

В проблематичных случаях необходимо убедиться в сцепляемости покрытия к старой поверхности путем тестирования.

Внимание! Полы, которые были отлакированы лаками на масляной, уретановой или же алкидной основе, следует тщательно отшлифовать до чистого дерева.

РЕМОНТНАЯ ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ

Незначительные следы износа и трения, появившиеся со временем на поверхности, обработанной покрытием, можно удалить путем легкого шлифования бумагой № 150 и нанесением покрытия по длине дерева на ограниченный участок. На небольших по размеру ограниченных участках покрытие можно наносить с помощью вспененного валика.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

При нанесении стальным шпателем 30-60 минут
При нанесении валиком ок. 2-4 часов (при +20°C и 50% относительной влажности)

Покрытие отвердевает и выдерживает легкий износ в течение 1-2 суток, а его окончательная прочность достигается только через 2 недели.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТЫ

Температура помещения, лака и древесины +18...+24°C
Влажность древесины 7 ± 2 весовых %
Относительная влажность воздуха 40 - 60 %

Преобладающие условия значительно влияют на конечный результат и высыхания покрытия.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Рабочие инструменты очистить прохладной водой сразу после работы. Промывную воду рабочих инструментов можно сливать в канализацию.

УПАКОВКА

5 л

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Не допускать попадания продукта на кожу.
Подробная инструкция по безопасности указана в паспорте по технике безопасности.

ХРАНЕНИЕ

Хранить при температуре не ниже +1°C, в плотно закрытой оригинальной упаковке не более 1 года.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Не подходит для обработки пола из алмазной сосны или химически обработанных пород дерева, таких, напр., как коричневый бук.

Новый слой покрытия наносится только после полного высыхания предыдущего слоя. Продукт отслаивается при хранении, поэтому перед применением его следует тщательно перемешать.

Наши рекомендации основываются на проведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.

Достоверность напечатанной или распечатанной спецификации можно проверить у наших технических консультантов тел. + 358 (0)207 710 100 или в Киилто Техническая Информация, тел. + 358 (0)207 710 200, e-mail: kiilto.tuoteneuvonta@kiilto.com или на сайте: www.kiilto.com
Тел. бесплатной горячей линии по России + 7 800 333 3033