



# KIILTO NURKKAVAHVIKENAUHA

## Упрочняющая лента для гидроизоляции

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Kiilto Nurkkavahvikenauha – упрочняющая лента, которая применяется в гидроизоляционной системе Kiilto для уплотнения углов, швов, стыков различных материалов, а также покрытия винтовых головок.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Состав	Полипропилен
Цвет	Белый
Толщина	ок. 0,3 мм
Вес	40 г/м <sup>2</sup>

### РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Температура помещения и основания	+15...+25 °С
Влажность основания	< 90% отн. влажности

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

#### Стены:

Неровные основания отшлифовать и/или при необходимости выровнить растворами для стеновых поверхностей на цементной основе производства Kiilto. До начала работ по гидроизоляции сухую поверхность стен обработать специальной грунтовкой Kiilto согласно инструкции по ее применению. **Гидроизоляцию всегда следует перемешивать до применения.** Нанести гидроизоляцию Kiilto на вертикальные углы, винтовые головки, швы и стыки строительных плит, а также прочих материалов стеновых оснований. Прикрепить упрочняющую ленту на свежий слой гидроизоляции и убедиться в том, что она полностью промокла.

#### Полы:

Неровные основания отшлифовать и/или при необходимости выровнить растворами Kiilto. До начала работ по гидроизоляции сухую поверхность пола обработать грунтовкой Kiilto, разбавленной водой в соотношении 1:1. **Гидроизоляцию всегда следует перемешивать до применения.** Нанести гидроизоляцию Kiilto на горизонтальные углы и на места водосточных отверстий, после чего прикрепить упрочняющую ленту и убедиться в том, что она полностью промокла.

### УПАКОВКА

25 м x 10 см  
25 м x 20 см  
100 м x 10 см

### ХРАНЕНИЕ

Хранить в прохладном помещении, при температуре не ниже +1°C, защищая от света.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.

Достоверность напечатанной или распечатанной спецификации можно проверить в нашем отделе технической поддержки или на сайте

[www.kiilto.com](http://www.kiilto.com)

Тел. бесплатной горячей линии по России + 7 800 333 3033