



# ЛК / ЛК

## БАЗОВАЯ ПОЛИМЕРНАЯ ШПАКЛЁВКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для первоначального выравнивания оснований из гипсокартона, оштукатуренных и обработанных грубыми шпаклёвками поверхностей при внутренних работах в сухих помещениях. Готовую поверхность шпатлёвки можно выравнивать финишными шпатлевками на полимерной основе, окрашивать краской или оклеивать обоями. Не применять в качестве основы под керамическую плитку.

### СВОЙСТВА

Толщина слоя 1-3 мм, при частичном выравнивании – до 5 мм  
Белая поверхность  
Время работы с материалом – 24 ч  
Нанесение ручным и механизированным способом

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

#### Условия для проведения работ

При проведении работ и в течение последующих 3 суток температура воздуха и основания должна быть в пределах от +10 до +30 °С. При нанесении раствора и во время его высыхания следует избегать воздействия прямых солнечных лучей и сквозняков.

Существующие условия, такие как температура помещения, качество и влажность обрабатываемой поверхности, значительно влияют на процесс высыхания. Поэтому цифровые данные наших рекомендаций можно считать только исходными.

#### Подготовка основания

Выравниваемые поверхности должны быть сухими, прочными, чистыми. Находящаяся в основании излишняя влага замедляет время высыхания шпаклёвки и может вызвать пожелтение выровненной поверхности. Необходимо удалить с поверхности старую краску и непрочные держащиеся частицы. Основание рекомендуется обработать грунтовками *Kiilto Primer*, *Start Primer* или *Light Primer* в соответствии с инструкциями к данным материалам.

#### Приготовление растворной смеси

Медленно высыпать содержимое мешка, постоянно перемешивая, в заранее отмерянное количество чистой воды комнатной температуры (+10...+20 °С) до образования равномерной вязкой массы без видимого расслоения и комков. Полученной массе дать отстояться в течение 15 мин, после чего ещё раз перемешать и приступить к работе. Готовый раствор следует использовать в течение 24 ч (при температуре +20±2 °С).

**Не используйте слишком много воды для затворения, т.к. это приведёт к потере прочностных характеристик готового раствора.**

Если приготовленный раствор не израсходован и остаётся на следующий день, то ёмкость необходимо плотно закрыть во избежание высыхания раствора.

#### Нанесение

Раствор наносится вручную стальным шпателем. Каждый последующий слой наносится только после полного высыхания предыдущего. Кроме того, выровненную шпаклёвкой поверхность следует отшлифовать до нанесения нового слоя. Шлифование легче всего производить сразу после высыхания раствора.



Нанесение раствора можно производить также механически при помощи специальных устройств.

**ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ**

Раздражает органы дыхания и кожу. Опасен для глаз. Избегайте вдыхания пыли, попадания в глаза и длительного контакта с кожей. При работе рекомендуется применять перчатки, защитную маску для рта и защитные очки. При попадании в глаза/рот обильно промыть водой и обратиться к врачу. Беречь от детей!

**УПАКОВКА**

Бумажный 3-слойный мешок со средним слоем полиэтилена массой нетто 20 кг. Мешки хранить на поддонах, предохраняя от воздействия влаги.

**ХРАНЕНИЕ**

Гарантийный срок хранения составляет 18 месяцев в сухом закрытом помещении, в плотно закрытой оригинальной упаковке, в условиях обеспечивающих предотвращение от увлажнения и повреждения упаковки.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

Толщина слоя нанесения	- при выравнивании по всей поверхности 1-3 мм; - при частичном выравнивании - до 5 мм
Основное вяжущее вещество	редиспергируемый полимерный порошок
Цвет	белый
Максимальная фракция наполнителя, не более	0,5 мм
Объем воды для затворения	0,28 – 0,30 л на 1 кг смеси (5,6 – 6,0 л на мешок 20 кг)
Расход	1,2 кг/м <sup>2</sup> при толщине слоя 1 мм
Время высыхания, не более	1 сутки (при температуре +20±2 °С)
Время пригодности раствора к использованию, не менее	24 ч (при температуре +20±2 °С)
Прочность сцепления (адгезия) затвердевшего раствора с бетонным основанием в возрасте 28 суток (20±2 °С), не менее	0,5 МПа
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (Аэфф), не более	370 Бк/кг

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ**

ООО "Киилто Калуга"  
Россия, 249051, Калужская обл., Малоярославецкий р., с. Коллонтай, ул. Карзамановская, д.1  
Телефон +7-800-3333033  
Факс +7-48431-58811