



Мастер Деко / Master Deco

Клей для стеклообоев

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Применяется для приклеивания стекловолокнистых обоев и стеклотканей, а также всех видов тяжёлых обоев, текстильных и виниловых обоев на бумажной основе, джутовых тканей в сухих помещениях. Нельзя применять для приклеивания полимерных материалов.

СВОЙСТВА

- готовый к применению клей, не требует растворения
- не содержит растворителей
- для впитывающих и предварительно обработанных окрашенных поверхностей
- бесцветный клеевой шов
- удобен для нанесения валиком
- сохраняет рельефный узор покрытия
- содержит противогрибковые добавки (фунгициды)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия для проведения работ
При проведении работ и в течение последующих 3 суток минимальная рабочая температура (воздуха, основания, клея) должна быть не ниже +15 °С. Существующие условия, такие как температура помещения, качество и влажность обрабатываемой поверхности, значительно влияют на процесс высыхания. Поэтому цифровые данные наших рекомендаций можно считать только исходными.

Подготовка основания

Оклеиваемая поверхность должна быть сухой, ровной, прочной и чистой. Сильно впитывающие основания следует прогрунтовать этим же клеем, разбавленным водой. Окрашенные поверхности нужно тщательно очистить и отшлифовать.

Применение

Перед применением клей тщательно перемешать. Нанести клей на стену валиком на участок шириной 1-2 полосы обоев. На впитывающую поверхность обои приклеивать сразу, на окрашенную поверхность – через 10 мин после нанесения клея. Прокатать поверхность приклеенных обоев чистым валиком. Окрашивание поверхности производится не ранее, чем через 1 сутки после приклеивания материала. Свежие пятна клея удалить смоченной водой тряпкой или губкой. Рабочие инструменты очистить водой сразу после использования.

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ Клей не имеет неприятного запаха. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Избегать ненужного контакта кожи со свежим клеем. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Хранить в недоступном для детей месте.

УПАКОВКА Пластмассовые овальные ведра массой нетто 10 кг.

ХРАНЕНИЕ Хранить и транспортировать при температуре от +5°С до +35°С в плотно закрытой упаковке, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Срок годности – 1 год в заводской невскрытой упаковке. После длительного хранения клей необходимо перемешать перед использованием. Клей выдерживает 5 циклов замораживания до -40 °С и оттаивания. При оттаивании после замораживания допускается расслоение клея.



МАСТЕР ДЕКО
ТУ 2242-002-27410476-2012
PDS-T6508-R1
Дата: 26.07.2013
Вводится впервые

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Состав	вода, поливинилацетатная дисперсия, модифицированный крахмал, добавки
Значение pH	5 – 7
Динамическая вязкость	20000 – 28000 мПа·с (Брукфильд RVT, 6/20, 23 °С)
Расход	200 – 250 г/м ² (4 – 5 м ² /кг) Упаковка 10 кг – на 40-50 м ²
Морозостойкость	выдерживает 5 циклов замораживания до -40 °С

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЗАО "Киилто-Клей"

198323, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, МО «Виллозское Сельское Поселение», п/з «Горелово», квартал 2, Волхонское шоссе, дом 2Б, корпус 2

Телефон +7-800-3333033
Факс +7-495-276-33-21

Адрес производства:

140101, Россия, Московская обл., г. Раменское, ул. Михалевича, д. 69