



PARQUET OIL

масло для паркета и деревянных полов

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Kiilto Parquet Oil - масло для поверхностной обработки паркетных и деревянных полов жилых и общественных помещений. Благодаря высокому сухому остатку, насыщенность цвета достигается меньшим, по сравнению с традиционными маслами, количеством слоев.

СВОЙСТВА

- легкое в применении
- быстро высыхает
- можно покрывать любыми финишными лаками Kiilto
- высокая насыщенность цвета
- не желтит древесину с течением времени
- умеренный запах
- поверхность не является скользкой, **норматив R10 стандарта по антискольжению DIN 51130**
- выполняет требования классификации EN 71-3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Смесь растительных масел
Содержание растворителей менее 4 %
Плотность 0,95 (Natural)
1,22 (Ivory White, Silver Grey, Mocca Brown, Antique black)

Огнеопасность не горючее, но существует риск самовоспламенения (см. ниже)

Оттенки: Natural, Ivory white, Silver grey, Mocca brown, Antique black.
Все оттенки возможно смешивать друг с другом.

РАСХОД

ок. 20-30 г/ м² (ок. 40 м²/л) в зависимости от впитываемости дерева.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Деревянная поверхность должна быть сухой, хорошо отшлифованной и тщательно очищенной от пыли и прочих загрязнений. Щели пола следует заделать, используя шпаклевку для паркета Kiilto Gap или же смесь пыли от шлифования и грунтовочного лака.

Перед применением продукт тщательно взболтать. Нанести масло на пол ровным слоем стальным или резиновым шпателем. Не допускать нанесения слишком толстого слоя! Свежий слой масла распределяется по всей поверхности пола полотером и с использованием красного абразивного диска (или ему подобного). Незамедлительно удалить излишки масла с помощью махровой ткани, прикрепленной к абразивному диску полотера. Дать полу высохнуть в течение 15-30 минут, после чего повторить обработку. Окончательно высушить поверхность пола полотером с насадкой из махровой ткани таким образом, чтобы пол перестал быть липким. При необходимости можно использовать полотер с белым абразивным диском. Если при нанесении масла на полу все же остались толстые/липкие слои, то их можно удалить полотером с насадкой из черного абразивного диска. Дать полу высохнуть в течение 24 часов, после чего он может выдерживать легкую нагрузку. Окончательная прочность пола достигается через 2-3 суток.

Альтернативные методы нанесения:

Масло для паркета можно наносить при необходимости и двумя другими методами нанесения, немного отличающимися от вышеизложенного:
1) с помощью шпателя, когда 2 слоя масла наносятся один за другим без выравнивания/распределения машинным способом, 2) с помощью валика.

Нанесение шпателем: Нанести масло один раз стальным шпателем, после чего сразу же нанести второй слой («мокрый по мокрому»). Дать поверхности высохнуть в течение 5-15 минут, после чего выровнять при помощи полотера с красным абразивным диском. Далее высушить поверхность безворсовым полотенцем/тканью. При необходимости для окончательного высушивания поверхности можно использовать полотер с белым абразивным диском.

Нанесение валиком: Нанести масло один раз коротковорсным мохеровым валиком. Дать высохнуть в течение 30 – 60 минут. Выровнять полотером с красным абразивным диском, после чего полотенцем или же сразу же только полотенцем. При необходимости для окончательного высушивания поверхности можно использовать полотер с белым абразивным диском.

Дать полу высохнуть минимум 6 часов до его финишного лакирования. Пол, обработанный маслом Ivory white, темнеет после лакирования.

ВНИМАНИЕ!

Используемые материалы (абразивные диски, полотенца) после применения должны храниться в закрытой металлической ёмкости или их следует очистить минеральным скипидаром (уайтспиритом) сразу после использования, так как существует риск самовоспламенения.

УХОД ЗА ПОВЕРХНОСТЬЮ

С помощью масла Kiilto Parquet Care Oil, см. отдельную спецификацию.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ/ОТВЕРЖДЕНИЯ

Поверхность пола выдерживает легкую нагрузку через 24 часа после высыхания (20°C, 60% отн. влажности). Окончательная прочность пола достигается через 2-3 суток.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТЫ

Температура помещения, масла и дерева	+18...24°C
Влажность дерева	7 ± 2 весовых-%
Относительная влажность воздуха	40-60%

Рабочие условия значительно влияют на окончательный результат и время высыхания.

ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ

Рабочие инструменты очистить сразу же после использования минеральным скипидаром (уайтспиритом). Существует риск самовоспламенения используемых в работе материалов и рабочих инструментов.

УПАКОВКА

2,5 л металлическая ёмкость

ХРАНЕНИЕ

В плотно закрытой оригинальной упаковке при температуре +5...+25°C не более 2 лет.

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ

Не допускать попадания свежего продукта на кожу.
По просьбе на продукт можно получить отдельный паспорт безопасности.



БЕЗОПАСНОСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.

По всем дополнительным вопросам просим обращаться в наш отдел технической информации.

Тел. бесплатной горячей линии по России + 7 800 333 3033

6/14